

## **SKANKOP EP 315/3 0,3+0,3 OIL-GS**



Antistatisch gemäß EN ISO 284:2012 (≤3 x 10<sup>8</sup> Ohm)



Abrieb max. 150 mm<sup>3</sup>



Temperaturbeständigkeit -20°/+100° C (kurzfristig -30°/+120° C)



Umgebungstemperatur Min/maks: -20°/+50° C. <u>Mehr erfahren</u>



Max. Öl & Fettbeständig gegen mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette

Spezifikation	
Bruchfestigkeit N/mm	315
Empfohlene max. Bezugskraft N/mm	28
Decken mm	0,3+0,3
Qualitäts-Bezeichnung	OIL-GS
Gummiqualität Decken	NBR
Gummiqualität Kern	NBR
Farbe	Schwarz
Anzahl Gewebeeinlagen	3
Gewebe Typ	EP100
Kette	Polyester
Schuss	Polyamid
Dehnung max. %	1,5
Gesamtstärke ca. mm	4,8
Gewicht kg/m² ca.	5,2
Min. Trommel Ø 60-100% Ausnutzung	315
Min. Trommel Ø 30-60% Ausnutzung	250
Kleiner Trommeln	Fragen Sie uns bitte an

## Skandinavisk Båndkompagni A/S