



SKANCROSS TVÆRSTABILE TRANSPORTBÅND

Skancross tværstabile transportbånd er kendetegnet ved en meget høj tværstabilitet. De tværstabile egenskaber opnås ved en speciel båndopbygning. Som standard tilbyder SBK tværstabile bånd med 2 separate, tværstabile duge, som er integreret i dæk- og løbelaget af båndet (betegnet EM). Dette betyder en forhøjet og forbedret tværstabilitet til hårde applikationer. Til lette applikationer kan vi tilbyde såkaldte XEM bånd, hvor de tværstabile egenskaber (monfiler) er indvævet i selve dugpakken.

Ved belastninger, hvor tværstabiliteten i standard båndene er utilstrækkelig, tilbydes et tværstabil bånd med special stålwire i tværretningen. Tætheden og tykkelsen af disse bestemmes ud fra den enkelte opgave. Disse bånd kalder vi XE-SB bånd, og de leveres kun med fuldgummikanter.

Til ekstreme belastninger og meget høje løft tilbydes et tværstabil bånd med special stålwire i tværretningen samt i længderetningen. Disse bånd kalder vi XE-SC-SB, og de leveres kun med fuldgummikanter. Denne type bånd er kendetegnet ved meget lav forlængelse (ca. 0,25% af båndlængden). Installation og samling af stålwire bånd kan kun udføres af specialuddannet personale samt med special udstyr.

SKANCROSS STANDARDPROGRAM

TYPE	Dæklag/løbelag		Tykkelse ca. mm	Vægt Kg/m ²	Antal dugindlæg		Tromle Ø D1* mm
	Top	Bund			EP	EM	
XE250/2+2	2	2	8,5	8,60	2	1	250
XE400/3+2T	4	2	11,50	11,25	3	2	315
XE500/3+2	4	2	11,80	11,56	3	2	400
XE630/4+2	4	2	12,90	12,55	4	2	500
XE800/5+2	4	2	14,00	13,55	5	2	630
XE1000/5+2	4	2	14,75	14,10	5	2	800

* D1 angivet ved 30-60% udnyttelse af brudstyrken. Minimum tromlediameter for et givent bånd skal altid vælges ud fra den største tromle diameter, dvs. hvis båndet er angivet til Ø400 mm, og den valgte bølgekant og/eller medbringer er angivet til f.eks. 480 mm vælges 480 mm.

SKANCROSS KAN TILBYDES I FØLGENDE KVALITETER

- Y** = Normal kvalitet
- OIL-GM** = Olie- & fedtbestandig
- K** = Flammehæmmende
- OIL-GM-K** = Flammehæmmende + olie- & fedtbestandig
- T130-T150** = Varmebestandig

Andre brudstyrker tilbydes ved forespørgsel.

Derudover kan vi tilbyde tværstabile bånd med dugbagside og andre dæklags og dugkombinationer m.m.

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Ændringer forbeholdt.