



GUMMIPLADE CR/SBR (NEOPREN)

Qualität	Beschreibung	Formate Stärke/Breite/Länge	Indlæg (Antal)	TECHNISCHE DATEN						BESTÄNDIGKEITEN				
				Farbe	Spez. Gewicht g/cm ³	Shore A	Reißfestigkeit (MPa)	Dehnung %	Temperatur- Beständigkeit C°	Öl	Treistoff	Säure	Lauge	Witterung
CR/SBR (NEOPRENE) QUALITÄTEN														
CR/SBR 50	Weiche Neopren-Qualität. Widerstandsfähig gegen Witterung, verdünnte Säuren, schwache Basen sowie Leichte Öle. Für mittlere Beanspruchung bei geringer mechanischer Belastung.	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr oder 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Ohne Einlagen	Schwarz	1,4	45-55	5	300	-20/+70	0	-	0	0	0
CR/SBR 65	Neoprene-Qualität in mittlerer Shore-Härte. Widerstandsfähig gegen Witterung, Ozon sowie leichte Öle, schwache Säuren und verdünnte Laugen. Für den mittleren Anwendungsbereich bei geringer mechanischer Belastung.	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr oder 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Ohne Einlagen 1 Einlage 2 Einlagen	Schwarz	1,5	65	3	200	-20/+90	-	-	0	0	0
CR/SBR 80	Harte Neoprene-Qualität. Widerstandsfähig gegen Witterung, Ozon sowie leichte Öle und verdünnte Laugen. Für den mittleren Anwendungsbereich bei geringer mechanischer Belastung.	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr	Ohne Einlagen	Schwarz	1,55	80	5	200	-20/-70	-	-	0	0	+
CR Super 70 N572 Selbstverlöschend	Hochwertige Neoprene-Qualität in mittlerer Shore-Härte. Selbstverlöschend nach ISO 4589-2:119, O2-Index >30%. Beständig gegen Ozon und Witterung sowie viele Säuren und Laugen. Widerstandsfähig gegen Öle (keine aromatischen Öle)	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr	Ohne Einlagen	Schwarz	1,6	70	7	330	-20/+110	+	-	++	++	++
BESTÄNDIGKEIT: ++ = SEHR GUT / + = GUT / 0 = BEDINGT / - = NICHT BESTÄNDIG														

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten