



GUMMIPLATTEN NBR/SBR QUALITÄTEN

Qualität	Beschreibung	Formate Stärke/Breite/Länge	Indlæg (Antal)	TECHNISCHE DATEN						BESTÄNDIGKEITEN				
				Farbe	Spez. Gewicht g/cm ³	Shore A	Reißfestigkeit (MPa)	Dehnung %	Temperatur- Beständigkeit C°	Öl	Treistoff	Säure	Lauge	Witterung
NR/SBR QUALITÄTEN														
NBR/SBR50	Perbunan-Qualität in weicher Ausführung mit mittlerer Öl- und Fettwiderstandsfähigkeit gegen nicht aggressive Öle und Fette bei geringer mechanischer Belastung	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr oder 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Ohne Einlagen	Schwarz	1,35	50	4	250	-20/+70	+	-	0	0	-
NBR/SBR65	Perbunan Qualität in mittlerer Shore-Härte. Mit mittlerer Öl- und Fettwiderstandsfähigkeit gegen nicht aggressive Öle und Fette bei geringer mechanischer Belastung	1-2 mm = 1,2/1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,2/1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,2/1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,2/1,4x2,5 mtr oder 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Ohne Einlagen 1 Einlage 2 Einlagen	Schwarz	1,5	65	4	250	-20/+70	+	-	0	0	-
NBR/SBR80	Harte Perbunan Qualität mit mittlerer Öl- und Fettwiderstandsfähigkeit gegen nicht aggressive Öle und Fette bei geringer mechanischer Belastung	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr	Ohne Einlagen	Schwarz	1,5	80	4	250	-20/+70	+	-	0	0	-

BESTÄNDIGKEIT: ++ = SEHR GUT / + = GUT / 0 = BEDINGT / - = NICHT BESTÄNDIG

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten