



GUMMIPLATTEN NR/SBR QUALITÄTEN

Qualität	Beschreibung	Formate Stärke/Breite/Länge	Indlæg (Antal)	TECHNISCHE DATEN						BESTÄNDIGKEITEN				
				Farbe	Spez. Gewicht g/cm ³	Shore A	Reißfestigkeit (MPa)	Dehnung %	Temperatur- Beständigkeit C°	Öl	Treistoff	Säure	Lauge	Witterung
NR/SBR QUALITÄTEN														
NR/SBR 50	Weiche Standardqualität mit guten mechanischen Eigenschaften	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr oder 40-50 mm = 1,4x5 mtr	Ohne Einlagen	Schwarz	1,5	50	3	300	-20/+70	-	-	-	0	-
NR/SBR 65	Standardqualität mit mittlerer Shorehärte mit guten mechanischen Eigenschaften	1-10 mm = 1,2/1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,2/1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,2/1,4x2,5 mtr oder 40-50 mm = 1,2/1,4x5 mtr	Ohne Einlagen 1 Einlage 2 Einlagen	Schwarz	1,5	65	3	200	-20/+90	-	-	-	0	-
NR/SBR 80	Harte Standardqualität mit guten mechanischen Eigenschaften für mittlere Beanspruchung	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-10 mm = 1,4x10 mtr 12-30 mm = 1,4x5 mtr 40-50 mm = 1,4x2,5 mtr	Ohne Einlagen	Schwarz	1,5	80	3	200	-30/-70	-	-	-	0	-
NR/SBR45 FDA-CFR 177.2600	Helle Lebensmittelqualität in weicher Ausführung geeignet für langanhaltenden Kontakt mit Lebensmitteln	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr	Ohne Einlagen	Weiß	1,28	45	12	550	-30/-70	-	-	-	0	-
NR/SBR60 BGA Kat. 4	Helle Standardqualität mit mittlerer Shorehärte. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln	1-2 mm = 1,4x20 mtr 3-6 mm = 1,4x10 mtr	Ohne Einlagen	Weiß	1,43	65	8	550	-30/-70	-	-	-	0	-
BESTÄNDIGKEIT: ++ = SEHR GUT / + = GUT / 0 = BEDINGT / - = NICHT BESTÄNDIG														

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten