



VERSCHEISSGUMMI

Qualität	Beschreibung	Formate Stärke/Breite/Länge	Abrieb mm ³ (ca.)	TECHNISCHE DATEN						BESTÄNDIGKEITEN				
				Farbe	Spez. Gewicht g/cm ³	Shore A	Reißfestigkeit (MPa)	Dehnung %	Temperatur- Beständigkeit C°	Öl	Treistoff	Säure	Lauge	Witterung
VERSCHEISSGUMMI QUALITÄTEN														
SSG40	Weiche, hochwertige Verschleißschutzqualität mit sehr guten mechanischen und technischen Eigenschaften. Sehr gute Abriebfestigkeit. Hochelastisch und Kerbzähig	1-10 mm = 1,4 x10 mtr 12-20 mm = 1,4 x 5 mtr	118	Schwarz	1,0	40	19	600	-20/+70	-	-	0	0	0
RSG45	Weiche, hochwertige abriebfeste Verschleißschutzqualität mit sehr guten mechanischen und technischen Eigenschaften. Sehr gute Abriebfestigkeit. Hochelastisch und Kerbzähig	4-10 mm = 1,4 x10 mtr 12-30 mm = 1,4 x 5 mtr 40-50 mm = 1,4 x2,5 mtr oder 40-50 mm = 1,4 x 5 mtr (Auch mit Kontaktschicht Lieferbar)	110	Rot	1,1	45	16	600	-20/+90	-	-	0	0	0
SSG60	Hochwertige abriebfeste Verschleißschutzqualität in mittlerer Shore-Härte mit sehr guten mechanischen und technischen Eigenschaften. Sehr gute Abriebfestigkeit. Hochelastisch und Kerbzähig	2 mm = 1,4 x 20 mtr 4-10 mm = 1,4 x 10 mtr 12-30 mm = 1,4 x 5 mtr 40-50 mm = 1,4 x 2,5 mtr oder 40-50 mm = 1,4x5 mtr (Auch mit Kontaktschicht und in 2.000 mm Lieferbar)	120	Schwarz	1,2	60	15	400	-30/-70	-	-	0	0	0
BESTÄNDIGKEIT: ++ = SEHR GUT / + = GUT / 0 = BEDINGT / - = NICHT BESTÄNDIG														

Skandinavisk Båndkompagni A/S

Birkegårdsvej 34A • DK 8361 Hasselager • Tel. +45 8734 7080 • info@sbk-belt.dk www.sbk-belt.dk

Änderungen vorbehalten